Dewilux® «««««««««««««««««« DEWILUX »»»»»»»»»»»»»»»»»»

A42-1986
БЕЛЫЙ ГРУНТ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВАЛЬЦАМИ

ОПИСАНИЕ

Грунт со 100-процентным сухим остатком, отверждаемый ультрафиолетовым (УФ) излучением, для нанесения вальцами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Применяется для отделки МДФ.
- Легко шлифуется.
- Обладает высокой укрывистостью и высокой адгезией.
- Предназначен для нанесения на вальцовых станках.
- Подходит для ручной и станочной шлифовки.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателя	Значение
A42-1986	
Вязкость (DIN6 мм, 20 °C)	90 - 100 сек
Плотность (20 °C)	1,52-1,57 г/мл

КОЛЕРОВКА

Не рекомендуется.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Скорость линии	8-10 м/мин
Тип и мощность ламп	1-й слой: Ga лампа 80 Вт
	2-й слой: Hg лампа 80 Вт + Ga лампа 80 Вт
	3-й слой: Hg лампа 120 Вт + Ga лампа 120 Вт
Рекомендуемый расход	в один слой 30-40 г/м²
Время выдержки	-

После нанесения первого слоя покрытие не шлифуется. После нанесения 2-го слоя проводится шлифовка и переходится к нанесению 3-го слоя.
При необходимости нанести двухслойное покрытие, после нанесения второго (финишного) слоя условия сушки должны быть: Hg лампа 120 Вт + Ga лампа 120 Вт
Скорость линии,тип и мощность ламп могут меняться в зависимости от марки и модели УФ-линии.Соответственно этому условия сушки тоже могут меняться.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на поверхности изделий из МДФ. Рекомендуется предварительно обработать поверхность древесины шлифовальной шкуркой зернистостью 180-220 для удаления мелких древесных волокон и тщательной очистки от клея, пятен масла, пыли и др.загрязнений.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

Yaşar

Сканировано с CamScanner

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Предназначен для нанесения на вальцовых станках.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомиться с Паспортом безопасности материала. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным. При нанесении использовать перчатки стойкие к органическим растворителям, полумаски или полнолицевые маски с фильтром из активированного угля и защитные очки. Рабочее помещение должно быть хорошо вентилируемым. В рабочем помещении не курить и не пользоваться источниками открытого огня. Электрооборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.
Хранить в местах, недоступных для детей.
Пустую тару утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.
При обращении к врачу покажите упаковку, этикетку и Паспорт безопасности вещества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При нанесении необходимо контролировать соблюдение нормы расхода ЛКМ.В противном случае, при увеличении расхода могут возникнуть проблемы с высыханием. Также необходимо периодически контролировать мощность ламп.Мощность ламп должна соответствовать мощности рекомендуемой производителем.
Минимальная требуемая интенсивность излучения ламп:
Для скорости линии 8-10 м/мин:

80 Вт
Hg лампа
УФ-А: 250 мДж/см²
УФ-В: 200 мДж/см²
УФ-С: 65 мДж/ см²
Ga лампа
УФ-А: 160 мДж/см²
УФ-В: 180 мДж/см²
УФ-С: 45 мДж/см²

120 Вт
Hg лампа
УФ-А: 380 мДж/см²
УФ-В: 320 мДж/см²
УФ-С: 100 мДж/см²
Ga лампа
УФ-А: 180 мДж/см²
УФ-В: 270 мДж/см²
УФ-С: 60 мДж/см²

*Уф- излучение ламп измерялось радиометром UV Power Puck II.

ИНФОРМАЦИЯ О ФАСОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

A42-1986 25 кг (UN1263)
Перевозка осуществляется транспортными средствами, предназначенными для перевозки опасных грузов в режиме «ADR».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить вдали от источников тепла, воспламенения и прямого солнечного света в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом складском помещении.
Частично использованные банки хранить плотно закрытыми.
Срок хранения: в невскрытой упаковке, при температуре от 5 °C до 40 °C - 12 месяцев.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасности (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информации и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

Yaşar

Сканировано с CamScanner